


Ljudabsorbering MineralSinus

MineralSinus uppvisar en mycket bra värden för ljudabsorbering och klassas som en Klass A ljudabsorbent.



Frekvens	63	125	250	500	1000	2000	4000
MineralSinus 30 mm	0,05	0,1	0,4	0,8	1	1	1
MineralSinus 50 mm	0,05	0,15	0,73	1	1	1	1
MineralSinus 100 mm	0,15	0,4	1	1	1	1	1